CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	100% PET TempotestStar FR tinto in massa per outdoor
Altezza	152 cm **(UNI EN 1773/98)**
Spessore	0,42 mm
Peso	300 (g/m²) (+/-5%)
Colonna d'acqua	≥ 350 mm **(UNI EN 20811)**
Spray Test	Grado 4 **(UNI EN 24920)**
Finissaggio	Trattamento Teflon™ idrorepellente, antimacchia, imputrescibile
Resistenza alla luce	Grado 4/5 - 5 scala dei grigi **(UNI EN ISO 105-B04, 1000 ore)**
Carico di Rottura	Ordito: 2300 N - allungamento 40% Trama: 1100 N - allungamento 40% **(UNI EN 13934-1)**
Resistenza al fuoco	Classe 1 **(UNI EN 9177) | B1 (DIN 4102) | NFPA 701-10 | MVSS 302**
Manutenzione	Spazzolare con acqua e sapone neutro. Risciacquare abbondantemente. Asciugare prima di riavvolgere.

TECHNICAL CARATERISTICS

Composition	*100% PET FR solution dyed outdoor*
Width	*60 inch* ***(UNI EN 1773/98)***
Thickness	*0,016 inch*
Weight	*8,8 oz/yd² (+/- 5%)*
Water column	*≥ 14 inch* ***(UNI EN 20811)***
Spray Test	*Grade 4* ***(UNI EN 24920)***
Finishing	*Teflon™ treatment, soil and mould resistant, water repellent*
Lightfastness	*4/5 - 5 degree grey scale (UNI EN ISO 105-B04, 1000 hours)*
Breaking load	*Warp 2300 N - elongation 40%* *Weft: 1100 N - elongation 40%* ***(UNI EN 13934-1)***
Fire resistance	*Class 1* ***(UNI EN 9177) | B1 (DIN 4102) | NFPA 701-10 | MVSS 302***
Maintenance	*Brush with water and mild soap. Rinse thoroughly.* *Dry before rewinding.*







TEMPOTESTSTAR FR® è il tessuto realizzato con una innovativa fibra 100% PET tinta in massa con proprietà Flame Retardant. Alle caratteristiche di alta tenacità, eccellente solidità dei colori alla luce solare e resistenza all'attacco dei raggi UV si aggiunge un'alta capacità anti-fiamma. Inoltre, grazie al trattamento Teflon EXTREME by Parà, TEMPOTESTSTAR FR® risulta idro e oleo-repellente, immune dalla formazioni di funghi e muffe, resistente alle macchie e alla salsedine. Queste sue caratteristiche peculiari lo rendono indicato all'utilizzo in ambiti pubblici come hotel, bar, ristoranti o aree prospicienti edifici di grande frequentazione.

TEMPOTESTSTAR FR® *is a fabric made of an innovative 100% solution dyed PET fibre with Flame Retardant properties. The characteristics of high-tenacity, excellent colourfastness to sunlight and resistance to UV attack, are enhanced with excellent flame-retardant performance. Moreover, thanks to the Teflon EXTREME treatment by Parà, TEMPOTESTSTAR FR® is hydro and oil-repellent, anti-mould, stain and salt resistant. TEMPOTESTSTAR FR® is particularly suitable for uses in public areas such as hotels, bars, restaurants and public places.*

Antifiamma *Flame retardant*

Riciclabile *Recyclable*

Idrorepellente *Water-repellent*

Termosaldabile *Weldable*

Stabilità raggi UV *UV stability*

Durata del colore *Duration of the colours*

Stabilità dimensionale *Dimensional stability*

Facile manutenzione *Easy to clean*